



TEXAPEL S.L.

Сборник типовых технологий ПО КОЖЕ

Краткое руководство по выделке кожи с использованием
продукции Texapel.



ARTICLE ABRAFINO
CORRECTED GRAIN PRINTED

Gobi Desert
Dunhuang, Cina.

ИСТОЧНИК:	TEXAPEL NEW FASHION CATALOG
Артикул:	Автомобильная кожа с тиснением "ABRAFINO"
Тип шкур:	Крупный рогатый скот
Происхождение:	Франция
Расчетный вес:	Толщина строжки 1,2-1,3 мм
Процесс:	Красильно-жировальный



TEXAPEL S.L. C/ Sant Adrià, 44 int. E-08030 Barcelona
Phone +34 93 345 78 01 Fax + 34 93 345 3914
e-mail adress: texapel@texapel.net



АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЖА С ТИСЧЕНИЕМ “АВРАФИНО”

ПРОЦЕСС	%	t °	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
ПРОМЫВКА	200	40		ВОДА			
	0,3			УКСУСНАЯ КИСЛОТА	20	3,5	
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ХРОМИРОВАНИЕ	100	40		ВОДА			
	3			ODINOIL FFN	10		
	1			ALGANIL BLACK LG extra conc	10		
	5			CROMITAN B	15		
	2			RETALIN HN/2	40		
	1,5			ФОРМИАТ НАТРИЯ	60	3,8	ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ	100	35		ВОДА			
	0,8			RETALIN SN/2			
	1,5			ФОРМИАТ НАТРИЯ	15		
	3			ODINOIL FFN	10		
	0,4			ФОРМИАТ НАТРИЯ	60	5	ПРОВЕРИТЬ НА СРЕЗ
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ДОДУБЛИВАНИЕ	50	40		ВОДА			
	2			REPOLAN SM			
	3,5			ODINOIL FFN	20		
	1			RETALIN TN/2	15		
	6			ТАРА			
	3			BASYNTAN MLB liq.	20		
	3			RETALIN OS/2			
	2			RETALIN D/2	30		
	5			REPOLAN AR			
	1			RETALIN TN/2			
	4			ALGANIL BLACK AS			
	6,5			ODINOIL FFN			
	2			REPOLAN SM	60		ПРОВЕРИТЬ НА СРЕЗ
	100	60		ВОДА	10		
	1,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	20		
1,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30			
				СЛИТЬ			
ПРОМЫТЬ	200	40		ВОДА	10		
					СЛИТЬ		
	200	25		ВОДА	10		
				ВЫНУТЬ			
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:	ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ - ОТЖИМ - ВАКУУМНАЯ СУШКА 45С И 1,5 МИН - СУШКА ВЗАВЕС - УВЛАЖНЕНИЕ - ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ - ТЯЖКА - ШЛИФОВКА- ОТДЕЛКА - НАРЕЗКА ПРЕССОМ - ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ - ГЛАЖЕНИЕ						



ARTICLE ABYSS CORRECTED GRAIN PRINTED

Abyss - Salt Mine
Khewra, Pakistan.

ИСТОЧНИК:	TEXAPEL NEW FASHION CATALOG
Артикул:	КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ С ШЛИФОВАННЫМ ЛИЦОМ И НАРЕЗКОЙ "ABYSS"
ТИП ШКУР:	КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:	ПАКИСТАН
РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:	ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,2-1,3 ММ
ПРОЦЕСС:	КРАСИЛЬНО-ЖИРОВАЛЬНЫЙ



TEXAPEL S.L. C/ Sant Adrià, 44 int. E-08030 Barcelona
Phone +34 93 345 78 01 Fax + 34 93 345 3914
e-mail adress: texapel@texapel.net



КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ С ШЛИФОВАННЫМ ЛИЦОМ И НАРЕЗКОЙ “ABYSS”

ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
ПРОМЫВКА	200	35		ВОДА			
	0,5			EDOLAN BZU			
	0,5			ЩАВЕЛЕВАЯ К-ТА	30	3,1	
СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ							
ХРОМИРОВАНИЕ	100	35		ВОДА			
	0,6			BLACK GSR	10		
	0,4			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	10		
	2			RETALIN PF	45		
	1			EDOLAN BZU			
	4			CROMITAN B	90		
	2			REPOLAN ACR	45		
	2,5			ФОРМИАТ НАТРИЯ	60		
	100	35		ВОДА	10	3,9	ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ
СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ							
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ	100	35		ВОДА			
	1			RETALIN NZ	10		
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ			
	0,6			RETALIN SN/2	45	5	ПРОВЕРИТЬ СРЕЗ
	2			REPOLAN AR	60		
СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ							
ДОДУБЛИВАНИЕ	50	35		ВОДА			
	0,5			ODINOIL FFN			
	2			REPOLAN AR	20		
	4			BASYNTAN MLB liq.			
	2			RETALIN R7N			
	5			МИМОЗА			
	4			RETALIN D/2	30		
	0,5			ODINOIL FFN	10		
	2			BASYNTAN MLB liq.			
	2			RETALIN D/2			
	5			МИМОЗА	30		
	1			RETALIN TN/2			
	2,5			BLACK GSR			ПРОВЕРИТЬ ПРОКРАС НА СРЕЗ
	100	60		ВОДА	10		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	15		
СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ							
	150	60		ВОДА			
	2			REPOLAN FD/2	15		

ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
	6			ODINOIL M 66			
	1			ODINOIL FFN			
	1			EDOLAN BZU	60		
	2			REPOLAN CH	30		
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	15		
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,4	
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:	<p>ОТЖИМ - ВАКУУМНАЯ СУШКА 1,5 МИН НА 45°С - СУШКА ВЗАВЕС - УВЛАЖНЕНИЕ - ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ - ТЯЖКА МОЛИССА - ТЯЖКА - ШЛИФОВКА - НОЧЬ - ТЯЖКА МОЛИССА - ТЯЖКА - ШЛИФОВКА - ОТДЕЛКА- НАРЕЗКА ПЛИТОЙ - ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ - ГЛАЖЕНИЕ</p>						

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ARTICLE ANGKOR NATURAL GRAIN



Angkor Thom
Angkor, Cambogia.

ИСТОЧНИК:	TEXAPEL NEW FASHION CATALOG
Артикул:	КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ ФЛОТЕР С НАТУРАЛЬНЫМ ЛИЦОМ "ANGKOR"
ТИП ШКУР:	КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:	АНГЛИЯ
РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:	ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,7 - 1,8 ММ
ПРОЦЕСС:	КРАСИЛЬНО-ЖИРОВАЛЬНЫЙ



TEXAPEL S.L. C/ Sant Adrià, 44 int. E-08030 Barcelona
Phone +34 93 345 78 01 Fax + 34 93 345 3914
e-mail adress: texapel@texapel.net



КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ ФЛОТЕР С НАТУРАЛЬНЫМ ЛИЦОМ “ANGKOR”

ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
<i>ПРОМЫВКА</i>	200	35		ВОДА			
	0,5			EDOLAN BZU			
	1			ЩАВЕЛЕВАЯ К-ТА			
СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ							
<i>ХРОМИРОВАНИЕ</i>	100	35		ВОДА			
	2			RETALIN PF	30		
	4			CHROMITAN B	10		
	1			EDOLAN BZU	45		
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ	30		
	0,4			RETALIN SN/2	40	3,95	
СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ							
<i>НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ</i>	100	35		ВОДА			
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ	10		
	2			ODINOIL FFN	10		
	1,5			БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	30		
	3			БИКАРБОНАТ АММОНИЯ	90		
	0,5			BATERIN PB	240	6,8	O/N
СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ							
<i>ДОДУБЛИВАНИЕ</i>	100	40		ВОДА			
	1			REPOLAN SM	30		
	6			BASYNTAN MLB liq.	20		
	4			RETALIN D/2			
	3			RETALIN R7N			
	2			МИМОЗА	45		
	1			RETALIN TN/2			
	2			LURAZOL КОРИЧНЕВЫЙ FV			
	1,5			ALGANIL КОРИЧНЕВЫЙ P			
	0,4			ALGANIL ЧЕРНЫЙ LG EXTRA CONC			
	0,1			ALGANIL КОРИЧНЕВЫЙ DHZ	30		ПРОВЕРИТЬ НА СРЕЗ
	100	60		ВОДА			
	5			ODINOIL FFN			
	1			ODINOIL BFZ			
1			ODINOIL LC	45			
1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	10			
1,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,9		
СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ							

ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
	100	60		ВОДА			
	6,5			ODINOIL FFN			
	2			ODINOIL BFZ			
	3			ODINOIL LC			
	1			EDOLAN BZU			
	1			REPOLAN SM			
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА			
СЛИТЬ							
НАКРАС	200	60		ВОДА			
		2		ODINOIL FFN	20		
		0,1		RETALIN TN/2			
		1		LURAZOL КОРИЧНЕВЫЙ FV			
		0,8		ALGANIL КОРИЧНЕВЫЙ P			
		0,2		ALGANIL ЧЕРНЫЙ LG EXTRA CONC			
		0,05		ALGANIL КОРИЧНЕВЫЙ DHZ	10		
		1,7		МУРАВЬИНАЯ К-ТА	20		ПРОМЫТЬ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:	ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ - СУШКА НА РАМАХ ПРИ 50°C И 5 CM НАТЯЖЕНИЕ - УВЛАЖНЕНИЕ - ТЯЖКА МОЛИССА -РАЗБИВКА В БАРАБАНЕ 10 ЧАСОВ ПРИ 35°C И 35% ВЛАЖНОСТИ - ТЯЖКА С ЛЕГКИМ НАТЯЖЕНИЕМ -ОТДЕЛКА						

ДЛЯ ЗАМЕТОК





ARTICLE CALURA NATURAL GRAIN



Castildetierra
Bardenas Reales, Spain.

ИСТОЧНИК:	TEXAPEL NEW FASHION CATALOG
Артикул:	МЕБЕЛЬНАЯ КОЖА С НАТУРАЛЬНЫМ ЛИЦОМ "CALURA"
ТИП ШКУР:	КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:	АНГЛИЯ
РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:	ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,7 - 1,8 мм
ПРОЦЕСС:	КРАСИЛЬНО-ЖИРОВАЛЬНЫЙ



TEXAPEL S.L. C/ Sant Adrià, 44 int. E-08030 Barcelona
Phone +34 93 345 78 01 Fax + 34 93 345 3914
e-mail adress: texapel@texapel.net



МЕБЕЛЬНАЯ КОЖА С НАТУРАЛЬНЫМ ЛИЦОМ “CALURA”

ПРОЦЕСС	%	t °	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	рН	ПРИМЕЧАНИЕ
ПРОМЫВКА	200	35		ВОДА			
	0,5			EDOLAN BZU			
	1,5			ЩАВЕЛЕВАЯ К-ТА	60	2,6	
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ХРОМИРОВАНИЕ	100	35		ВОДА			
	2			RETALIN PF	30		
	4			СРОМИТАН В			
	1			EDOLAN BZU	45		
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ	30		
	0,6			RETALIN SN/2	40	3,8	
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ	100	35		ВОДА			
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ	10		
	2			ODINOIL FFN	10		
	1,5			БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	30		
	3			БИКАРБОНАТ АММОНИЯ	90		
	0,5			ВАТЕРИН РВ	240	6,6	ПРОВЕРИТЬ СРЕЗ, ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ДОДУБЛИВАНИЕ	100	40		ВОДА			
	1			RETALIN TN/2	30		
	6			BASYNTAN MLB liq	20		
	5			RETALIN D/2			
	2			МИМОЗА	45		
	1			RETALIN TN/2			
	1,5			LUGANIL КОРИЧ. CHIARO NG			
	1,5			LUGANIL КОРИЧ. GOL	30		ПРОВЕРИТЬ ПРОКРАС НА СРЕЗ
	100	60		ВОДА			
	5			ODINOIL FFN			
	1			ODINOIL BFZ			
1			ODINOIL LC	45			
1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	10			
1,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,9		
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
	100	60		ВОДА			
	6,5			ODINOIL FFN			
	2			ODINOIL BFZ			

ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
	3			ODINOIL LC			
	1			EDOLAN BZU			
	1			REPOLAN SM	90		
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,4	
				СЛИТЬ			
<i>НАКРАС</i>	200	60		ВОДА			
	2			ODINOIL FFN	10		
	0,1			RETALIN TN/2			
	0,6			LUGANIL КОРИЧ. CHIIARO NG			
	0,6			LUGANIL КОРИЧ. GOL	10		
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	15		
				ПРОМЫТЬ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ			
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:	ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ - ОТЖИМ - СУШКА НА РАМАХ ПРИ 50°С И 5см НАТЯЖЕНИЯ - УВЛАЖНЕНИЕ - ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ - ТЯЖКА НА МОЛИССЕ - РАЗБИВКА В БАРАБАНЕ 10 ЧАСОВ ПРИ 35°С И 35% ВЛАЖНОСТИ -ПРАВКА НА РАМАХ ПРИ МЯГКОМ НАТЯЖЕНИИ - ОТДЕЛКА						

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ARTICLE DUNA HI SUEDE

Sand Dunes
Erg Chigaga, Marocco.

ИСТОЧНИК:

TEXAPEL NEW FASHION CATALOG

Артикул:

ВЕЛЮР ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ ЧЕРНЫЙ "DUNA" (BLACK)

ТИП ШКУР:

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ:

АРГЕНТИНА

РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:

ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,2-1,3 мм

ПРОЦЕСС:

ПРОИЗВОДСТВО КРАСТА

ВЕЛЮР ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ ЧЕРНЫЙ

“DUNA”

ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
ПРОМЫВКА	200	35		ВОДА			
	1			EDOLAN BZU			
	0,2			DESLON NAT CONC	60		
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ХРОМИРОВАНИЕ	100	35		ВОДА			
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	5		
	4			СРОМИТАН В			
	2			RETALIN CA/2			
	1			ODINOIL FFN	90		
	1			ФОРМИАТ НАТРИЯ	120		ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ	100	35		ВОДА			
	1,5			ФОРМИАТ НАТРИЯ	40		
	1,5			БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	40	4,8	ПРОВЕРИТЬ НА СРЕЗ
	3			REPOLAN AR	40		
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ДОДУБЛИВАНИЕ	50	40		ВОДА			
	3			REPOLAN CH			
	2			RETALIN R7N	30		
	100	50		ВОДА			
	3			ODINOIL BFZ			
	2			ODINOIL M 66	90		
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30		
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
КРАШЕНИЕ В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ							
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:	ГОРЯЧАЯ ПЛИТА - СУШКА ВЗАВЕС - УВЛАЖНЕНИЕ - ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ - ТЯЖКА МОЛИССА - ШЛИФОВКА - ОБЕСПЫЛИВАНИЕ - РАЗБИВКА В БАРАБАНЕ 1 ЧАС						

ARTICLE DUNA HI SUEDE

Sand Dunes
Erg Chigaga, Marocco.

ИСТОЧНИК:	TEXAPEL NEW FASHION CATALOG
Артикул:	ВЕЛЮР ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ "DUNA" (CUIR)
ТИП ШКУР:	СПИЛОК
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:	АРГЕНТИНА
РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:	ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,2-1,3 ММ
ПРОЦЕСС:	К.П.Ж. ПРЯМЫМ ХОДОМ

ВЕЛЮР ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ

“DUNA”

ПРОЦЕСС	%	t °	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
ПРОМЫВКА	200	35		ВОДА			
	1			EDOLAN BZU			
	0,2			DESLON NAT CONC	60		
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ХРОМИРОВАНИЕ	100	35		ВОДА			
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	5		
	4			СРОМИТАН В			
	2			RETALIN CA/2			
	1			ODINOIL FFN	90		
	1			ФОРМИАТ НАТРИЯ	120		ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ	100	35		ВОДА			
	1,5			ФОРМИАТ НАТРИЯ	40		
	1,5			БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	40	4,8	ПРОВЕРИТЬ НА СРЕЗ
	3			REPOLAN AR	40		
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ДОДУБЛИВАНИЕ	50	40		ВОДА			
	3			REPOLAN CH			
	2			RETALIN R7N	30		
	100	50		ВОДА			
	4			ODINOIL BFZ			
	3			ODINOIL M 66	90		
1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30			
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
КРАШЕНИЕ							
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:	ГРЯЧАЯ ПЛИТА - СУШКА ВЗАВЕС - УВЛАЖНЕНИЕ - ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ- ТЯЖКА МОЛИССА - ШЛИФОВАНИЕ- ОБЕСПЫЛИВАНИЕ - РАЗБИВКА В БАРАБАНЕ 1 ЧАС						

ARTICLE DYTOWN BOXCALF

The Dying Town
Bagnoregio (VT), Italy.

ИСТОЧНИК:

TEXAPEL NEW FASHION CATALOG

Артикул:

КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ ХРОМОВАЯ "DYTOWN"

ТИП ШКУР:

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ:

РУМЫНИЯ

РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:

ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,2-1,2 ММ

ПРОЦЕСС:

КРАСИЛЬНО - ЖИРОВАЛЬНЫЙ

КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ ХРОМОВАЯ

“DYTOWN”

ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
ПРОМЫВКА	200	35		ВОДА			
	0,5			EDOLAN BZU			
	0,5			RETALIN NZ			
	0,5			ЩАВЕЛЕВАЯ К-ТА	40		
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ХРОМИРОВАНИЕ	100	35		ВОДА			
	0,4			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	15		
	2			ZIRCOTAN DZ			
	1			EDOLAN BZU	60		
	6			CROMITAN FM			
	1			RETALIN R7N	60		
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ	30		
	100	35		ВОДА	120		ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ
					СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ		
ДОДУБЛИВАНИЕ	200	35		ВОДА			
НАПОЛНЕНИЕ	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ			
ЖИРОВАНИЕ	0,4			RETALIN SN/2	30	4,7	ПРОВЕРИТЬ НА СРЕЗ
	4			RETALIN R7N	40		
				СЛИТЬ			
	200	40		ВОДА			
	1			RETALIN TN/2			
	4			REPOLAN AR			
	4			RETALIN D/2			
	3			RETALIN OS/2	60		
				СЛИТЬ			
	150	55		ВОДА			
	3			REPOLAN CH	15		
	3			ODINOIL M 66			
	1,5			ODINOIL BTF			
	0,6			ODINOIL NUO			
	0,5			EDOLAN BZU	90		
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30		
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
КРАШЕНИЕ	150	40		ВОДА			
	1			RETALIN TN/2	10		
	2			КОРИЧНЕВЫЙ G			
	1			КОРИЧНЕВЫЙ RL			
	0,5			КОРИЧНЕВЫЙ MFR	30		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	10		
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	20		
ПРОМЫТЬ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ							
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:	ОТЖИМ - ВАКУУМНАЯ СУШКА 50°C 2 МИН - СУШКА ВЗАВЕС - УВЛАЖНЕНИЕ - ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ - ТЯЖКА МОЛИССА						

ARTICLE ENTROPIA
BOXCALF

Earth and Moon
ISS, Space.

ИСТОЧНИК:

TEXAPEL NEW FASHION CATALOG

Артикул:

КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ БЕЛАЯ ХРОМОВАЯ "ENTROPIA"

ТИП ШКУР:

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ:

РУМЫНИЯ

РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:

ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,2 - 1,3 ММ

ПРОЦЕСС:

КРАСИЛЬНО-ЖИРОВАЛЬНЫЙ

КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ БЕЛАЯ ХРОМОВАЯ

“ENTROPIA”

ПРОЦЕСС	%	t °	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
ПРОМЫВКА	200	35		ВОДА			
	0,5			EDOLAN BZU			
	0,5			RETALIN NZ			
	0,5			ЩАВЕЛЕВАЯ К-ТА	40		
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ХРОМИРОВАНИЕ	100	35		ВОДА			
	0,4			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	15		
	2			ZIRCOTANN DZ			
	1			EDOLAN BZU	60		
	4			CROMITAN FM			
	2			RETALIN CA/2	60		
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ	30		
	100	35		ВОДА	120		ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ	100	35		ВОДА			
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ			
	0,4			RETALIN SN/2	30	4,7	
	4			RETALIN R7N	40		
				СЛИТЬ			
ДОДУБЛИВАНИЕ	100	40		ВОДА			
	1			RETALIN TN/2			
	4			REPOLAN AR			
	4			RETALIN D/2			
	3			REPOLAN CH	60		
					СЛИТЬ		
	155	55		ВОДА			
	3			REPOLAN CH	15		
	3			ODINOIL M 66			
	1,5			ODINOIL BFZ			
	0,6			ODINOIL NUO			
	0,5			EDOLAN BZU			
	1			БЕЛЫЙ ПИГМЕНТ	90		
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30		
ПРОМЫТЬ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ							
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:			ОТЖИМ - ВАКУУМНАЯ СУШКА 2 МИН ПРИ 50°C - СУШКА ВЗАВЕС - УВЛАЖНЕНИЕ - ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ-ТЯЖКА МОЛИССА				

ARTICLE GRALIS
CORRECTED GRAIN PRINTED



Tropicla Lizard
Amazonia, Brasil.



ИСТОЧНИК:	TEXAPEL NEW FASHION CATALOG
Артикул:	МЕБЕЛЬНАЯ КОЖА С НАРЕЗКОЙ ПЛИТОЙ "GRALIS"
ТИП ШКУР:	КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:	АНГЛИЯ
РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:	ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,7-1,8 ММ
ПРОЦЕСС:	КРАСИЛЬНО - ЖИРОВАЛЬНЫЙ

МЕБЕЛЬНАЯ КОЖА С НАРЕЗКОЙ ПЛИТОЙ

“GRALIS”

ПРОЦЕСС	%	t °	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
ПРОМЫВКА	200	35		ВОДА			
	0,5			EDOLAN BZU	15		
	0,5			ЩАВЕЛЕВАЯ К-ТА	20	3,6	
				СЛИТЬ			
ХРОМИРОВАНИЕ	100	35		ВОДА			
	2			RETALIN PF	30		
	4			CROMITAN B			
	1			EDOLAN BZU	45		
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ	30		
	0,4			RETALIN SN/2	45	3,9	
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ	100	35		ВОДА			
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ			
	2			ODINOIL FFN	10		
	1,5			БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	30		
	3			БИКАРБОНАТ АММОНИЯ	90		
	0,5			ВАТЕРИН РВ	90		
	100	35		ВОДА	5	6,8	ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ
			СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ				
ДОДУБЛИВАНИЕ	100	40		ВОДА			
КРАШЕНИЕ	1			RETALIN TN/2			
ЖИРОВАНИЕ	6			BASYNTAN MLB liq			
	5			RETALIN D/2			
	6			КВЕБРАХО АТО	45		
	1			RETALIN TN/2			
	3			ALGANIL ЗЕЛЕНЬИЙ NG	30		ПРОВЕРИТЬ НА СРЕЗ
	100	60		ВОДА			
	5			ODINOIL FFN			
	1			ODINOIL BFZ			
	1			ODINOIL LC	45		
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	10		
	1,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	4	
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
	100	60		ВОДА			
	6,5			ODINOIL FFN			
	2			ODINOIL BFZ			
	3			ODINOIL LC			
	1			EDOLAN BZU			
	1			REPOLAN SM	90		
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,2	
				СЛИТЬ			

ПРОЦЕСС	%	t °	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
НАКРАС							
НАКРАС	200	60		ВОДА			
	2			ODINOIL FFN	20		
	0,1			RETALIN TN/2			
	0,6			ALGANIL ЗЕЛЕНЬИЙ NG	10		
	0,6			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	10		
				ПРОМЫТЬ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ			
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:	ПРОЛЕЖКА НОЧЬ- СУШКА НА РАМАХ ПРИ 50°С И 5 СМ НАТЯЖЕНИЯ - STUCCO -ШЛИФОВАНИЕ- ОТДЕЛКА-РАЗБИВКА В БАРАБАНЕ ПРИ 35°С И 35% ВЛАЖНОСТИ - ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ - ГЛАЖЕНИЕ						

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ARTICLE LACROSE
CORRECTED GRAIN PRINTED



Lac Rose
Dakar , Senegal.



ИСТОЧНИК:	TEXAPEL NEW FASHION CATALOG
Артикул:	МЕБЕЛЬНАЯ КОЖА С НАРЕЗКОЙ ПЛИТОЙ "LACROSE"
ТИП ШКУР:	КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:	ФРАНЦИЯ
РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:	ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,2-1,3 мм
ПРОЦЕСС:	КРАСИЛЬНО-ЖИРОВАЛЬНЫЙ



TEXAPEL S.L. C/ Sant Adrià,44 int. E-08030 Barcelona
Phone +34 93 345 78 01 Fax + 34 93 345 3914
e-mail adress: texapel@texapel.net



МЕБЕЛЬНАЯ КОЖА С НАРЕЗКОЙ ПЛИТОЙ “LACROSE”

ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
<i>ПРОМЫВКА</i>	200	35		ВОДА			
	0,5			EDOLAN BZU	15		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	20	3,3	
СЛИТЬ							
<i>ХРОМИРОВАНИЕ</i>	100	35		ВОДА			
	2			RETALIN PF	30		
	4			CROMITAN B			
	1			EDOLAN BZU	45		
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ	30		
	0,4			RETALIN SN/2	45	3,8	
СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ							
<i>НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ</i>	100	35		ВОДА			
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ	10		
	2			ODINOIL FFN	10		
	1,5			БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	30		
	3			БИКАРБОНАТ АММОНИЯ	90		
	0,5			ВАТЕРИН РВ	90		
	100	35		ВОДА	5	6,9	ПРОВЕРИТЬ НА СРЕЗ
СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ							
<i>ДОДУБЛИВАНИЕ</i>	100	40		ВОДА			
<i>КРАШЕНИЕ</i>	1			RETALIN TN/2	30		
<i>ЖИРОВАНИЕ</i>	3			BASYNTAN MLB liq			
	3			RETALIN D/2			
	4			КВЕБРАХО АТО	45		
	2			RETALIN TN/2			
	2,5			ALGANIL РОЗОВЫЙ			
	0,5			LUGANIL КОРИЧНЕВЫЙ GOL	30		ПРОВЕРИТЬ НА СРЕЗ
	100	60		ВОДА			
	5			ODINOIL FFN	30		
	1			ODINOIL BFZ			
	1			ODINOIL LC	45		
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	10		
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	4	
СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ							
	100	60		ВОДА			
	5			ODINOIL FFN			
	1,5			ODINOIL BFZ			
	2			ODINOIL LC			
	1			EDOLAN BZU			
	1			REPOLAN SM	90		

ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,3	
				СЛИТЬ			
<i>НАКРАС</i>	200	60		ВОДА			
	2			ODINOIL FFN	20		
	0,1			RETALIN TN/2			
	0,5			ALGANIL РОЗОВЫЙ			
	0,1			LUGANIL КОРИЧНЕВЫЙ GOL	10		
	0,6			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	10		
ПРОМЫТЬ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ							
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:		ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ - СУШКА НА РАМАХ ПРИ 50°C И 5 CM НАТЯЖЕНИЯ - STUCCO - ШЛИФОВАНИЕ - ОТДЕЛКА - РАЗБИВКА В БАРАБАНЕ 10 ЧАСОВ ПРИ 35°C И 35% ВЛАЖНОСТИ - ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ - ГЛАЖЕНИЕ					

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ARTICLE LAGUNA NABUK

Laguna Colorata
Los Lipez , Bolivia.

ИСТОЧНИК:

TEXAPEL NEW FASHION CATALOG

Артикул:

НУБУК ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ "LAGUNA"

ТИП ШКУР:

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ:

ИСПАНИЯ

РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:

ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,4 ММ

ПРОЦЕСС:

К.Ж.П. ПРЯМЫМ МЕТОДОМ

НУБУК ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ “LAGUNA”

ПРОЦЕСС	%	t °	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
ПРОМЫВКА	200	40		ВОДА			
	0,3			EDOLAN BZU			
	0,3			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	20	3,4	
				СЛИТЬ			
ХРОМИРОВАНИЕ	150	35		ВОДА			
	4			CROMITAN B			
	0,5			EDOLAN BZU	45		
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ	30		
	0,5			БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	45	3,9	ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ДОДУБЛИВАНИЕ	75	35		ВОДА			
КРАШЕНИЕ	1,5			ФОРМИАТ НАТРИЯ			
ЖИРОВАНИЕ	0,6			RETALIN SN/2	45	4,9	ПРОВЕРИТЬ НА СРЕЗ
	0,5			ODINOIL M 66			
	3			REPOLAN AR	30		
	3			RETALIN DLE			
	2			МИМОЗА			
	4			КВЕБРАХО АТО			
	1			RETALIN TN/2			
	2			КРАСИТЕЛЬ	30		ПРОВЕРИТЬ НА СРЕЗ
	3			RETALIN D/2			
	3			RETALIN R7N	30		
	100	60		ВОДА	5		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	15		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,7	
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
НАКРАС	100	50		ВОДА			
	6			ODINOIL M 66			
	2			ODINOIL BFZ			
	1			ODINOIL BZU	45		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	20		
	X			КРАСИТЕЛЬ	15		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	20	3,5	
					ПРОМЫТЬ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ		
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:	ОТЖИМ - ВАКУУМНАЯ СУШКА 2 МИН ПРИ 50°С - СУШКА ВЗАВЕС - УВЛАЖНЕНИЕ ОБЕСПЫЛЕНИЕ						

ARTICLE LAGUNA NABUK

Laguna Colorata
Los Lipez , Bolivia.

ИСТОЧНИК:

TEXAPEL NEW FASHION CATALOG

Артикул:

НУБУК ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ ЧЕРНЫЙ "LAGUNA"

ТИП ШКУР:

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ:

ИСПАНИЯ

РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:

ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,4 ММ

ПРОЦЕСС:

К.Ж.П. ПРОИЗВОДСТВА ЧЕРНОГО КРАСТА

НУБУК ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ ЧЕРНЫЙ

“LAGUNA”

ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	рН	ПРИМЕЧАНИЕ
ПРОМЫВКА	200	40		ВОДА			
	0,3			EDOLAN BZU			
	0,3			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	20	3,4	
				СЛИТЬ			
ХРОМИРОВАНИЕ	150	35		ВОДА			
	4			CROMITAN B			
	0,5			EDOLAN BZU	45		
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ	30		
	0,5			БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	45	3,9	ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ
					СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ		
ДОДУБЛИВАНИЕ	75	35		ВОДА			
КРАШЕНИЕ	1,5			ФОРМИАТ НАТРИЯ			
	0,6			RETALIN SN/2	45	4,9	ПРОВЕРИТЬ НА СРЕЗ
	0,5			ODINOIL M 66			
	3			REPOLAN AR	30		
	3			RETALIN DLE			
	2			МИМОЗА			
	4			КВЕБРАХО АТО			
	1			RETALIN TN/2			
	2			КРАСИТЕЛЬ	30		ПРОВЕРИТЬ НА СРЕЗ
	3			RETALIN D/2			
	3			RETALIN R7N	30		
	100	60		ВОДА	5		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	15		
0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,7		
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ЖИРОВАНИЕ	100	50		ВОДА			
	6			ODINOIL M 66			
	2			ODINOIL BFZ			
	1			ODINOIL BZU	45		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	20		
	X			КРАСИТЕЛЬ	15		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	20	3,5	
	ПРОМЫТЬ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ						
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:	ОТЖИМ - ВАКУУМНАЯ СУШКА 2 МИН ПРИ 50°С - СУШКА ВЗАВЕС - УВЛАЖНЕНИЕ - ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ - ТЯЖКА МОЛИССА - ШЛИФОВКА - ОБЕСПЫЛИВАНИЕ						

Moonland
Ladakh, India.

ИСТОЧНИК:	TEXAPEL NEW FASHION CATALOG
Артикул:	КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ НАППА С РАЗБИВКОЙ В БАРАБАНЕ "LAMO"
ТИП ШКУР:	КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:	КИТАЙ
РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:	ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,2 - 1,3 ММ
ПРОЦЕСС:	КРАСИЛЬНО-ЖИРОВАЛЬНЫЙ

КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ НАППА С РАЗБИВКОЙ В БАРАБАНЕ “ЛАМО”

ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	рН	ПРИМЕЧАНИЕ
ПРОМЫВКА	200	35		ВОДА			
	0,5			EDOLAN BZU			
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,4	
				СЛИТЬ			
ХРОМИРОВАНИЕ	100	35		ВОДА			
	1,5			RETALIN PF			
	1			EDOLAN BZU			
	4			СРОМИТАН В	60		
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ	45		
	2			REPOLAN ACR	60	3,9	ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ
					СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ		
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ	100	35		ВОДА			
	11,5			ФОРМИАТ НАТРИЯ			
	0,4			RETALIN SN/2			
	1			ODINOIL FFN	20		
	0,4			БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	40	5	ПРОВЕРИТЬ СРЕЗ
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ДОДУБЛИВАНИЕ	50	35		ВОДА			
	3			REPOLAN AR			
	2			REPOLAN CH	30		
	1			ODINOIL FFN	15		
	3			RETALIN DLE			
	5			BASYNTAN MLB liq			
	2			МИМОЗА	45		
	3			RETALIN D/2			
	3			RETALIN R7N	45		
	1			RETALIN TN/2			
	2,5			LUGANIL RED	20		ПРОВЕРИТЬ СРЕЗ
	2			REPOLAN AR	30		
	100	60		ВОДА	10		
0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	20			
0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,9		
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ЖИРОВАНИЕ	150	60		ВОДА			
	3			REPOLAN FD/2			
	6			ODINOIL M 66			
	2			ODINOIL FFN			
	1,5			ODINOIL BFZ			
	1			EDOLAN BZU	60		
	2			REPOLAN CH	20		

ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	15	3,5	
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,3	
ПРОМЫТЬ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ							
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:	ОТЖИМ - ВАКУУМНАЯ СУШКА 1 МИН ПРИ 45°С - СУШКА ВЗАВЕС - УВЛАЖНЕНИЕ - ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ - ТЯЖКА МОЛИССА - РАЗБИВКА В БАРАБАНЕ 2 ЧАСА ПРИ 35 С И 35% ВЛАЖНОСТИ-ПРАВКА - ОТДЕЛКА						

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ARTICLE LAMO STEER NAPPA

Blue Diamond
Reykjanes, Iceland.

ИСТОЧНИК:	TEXAPEL NEW FASHION CATALOG
Артикул:	КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ НАППА С РАЗБИВКОЙ В БАРАБАНЕ "LAMO STEER"
ТИП ШКУР:	БЫЧИНА
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:	США
РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:	ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,2-1,3 ММ
ПРОЦЕСС:	КРАСИЛЬНО-ЖИРОВАЛЬНЫЙ


КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ НАППА С РАЗБИВКОЙ В БАРАБАНЕ “LAMO STEER”

ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
<i>ПРОМЫВКА</i>	200	40		ВОДА			
	0,5			EDOLAN BZU			
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,2	
СЛИТЬ							
<i>ХРОМИРОВАНИЕ</i>	100	35		ВОДА			
	2			RETALIN PF			
	1			EDOLAN BZU	30		
	1,5			RETALIN HN/2	15		
	3			СРОМИТАН В	90		
	1,5			ФОРМИАТ НАТРИЯ	60		
	100	35		ВОДА	10	3,9	ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ
СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ							
<i>НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ</i>	100	35		ВОДА			
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ			
	0,4			RETALIN SN/2	20		
	0,6			БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	40	5	ПРОВЕРИТЬ НА СРЕЗ
	2			REPOLAN SM	40		
СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ							
<i>ДОДУБЛИВАНИЕ</i>	50	35		ВОДА			
<i>КРАШЕНИЕ</i>	1,5			RELUGAN SM			
	1,5			REPOLAN AR	30		
	1			ODINOIL FFN			
	1,5			RETALIN TN/2	10		
	3			МИМОЗА			
	4			BASYNTAN MLB liq			
	4			RETALIN DLE	30		
	3			RETALIN D/2	40		
	X			КРАСИТЕЛЬ	30		ПРОВЕРИТЬ СРЕЗ
	3			REPOLAN AR	30		
	100	60		ВОДА	10		
	0,6			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	15		
	0,6			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,9	
СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ							
<i>ЖИРОВАНИЕ</i>	150	60		ВОДА			
	0,3			RETALIN SN/2			
	2			REPOLAN FD/2	20		
	6			ODINOIL M 66			
	2			ODINOIL FFN			
	1			ODINOIL LC			

ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
	1			EDOLAN BZU	60		
	2			REPOLAN CH	30		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	15		
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,5	
ПРОМЫТЬ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ							
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ	ОТЖИМ - ВАКУУМНАЯ СУШКА 1,5 МИН ПРИ 45°С - СУШКА ВЗАВЕС - УВЛАЖНЕНИЕ - ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ - ТЯЖКА МОЛИССА - РАЗБИВКА В БАРАБАНЕ 2 ЧАСА ПРИ 35°С И 35% ВЛАЖНОСТИ - ПРАВКА С МЯГКИМ НАТЯЖЕНИЕМ - ОТДЕЛКА						

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ARTICLE MAPICHU VEGETALIZED



Machu Picchu
Urubamba , Perù.

ИСТОЧНИК:	TEXAPEL NEW FASHION CATALOG
Артикул:	КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ С РАСТИТЕЛЬНОМ ДУБЛЕНИЕМ "МАПИЧУ"
ТИП ШКУР:	КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:	ИНДИЯ
РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:	ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,2 - 1,3 ММ
ПРОЦЕСС:	КРАСИЛЬНО - ЖИРОВАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС


КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ С РАСТИТЕЛЬНОМ ДУБЛЕНИЕМ “МАРІСНУ”

ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
ПРОМЫВКА	200	40		ВОДА			
	0,5			EDOLAN BZU	20		
	1			ЩАВЕЛЕВАЯ К-ТА	30	3,4	
				СЛИТЬ			
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ	100	35		ВОДА			
	2			RETALIN NZ	10		
	1			ФОРМИАТ НАТРИЯ			
	0,8			RETALIN SN/2	45		
	0,3			БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	45	5	ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ДОДУБЛИВАНИЕ	50	35		ВОДА			
КРАШЕНИЕ	1			ODINOIL FFN			
	1			ODINOIL M 66	20		
	0,3			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	10	4,4	
	4			RETALIN TN/2			
	5			МИМОЗА			
	5			КВЕБРАХО АТО			
	5			ТАРА	60		
	1			RETALIN TN/2			
	X			КРАСИТЕЛЬ	30		ПРОВЕРИТЬ ПРОКРАС
	0,5			ODINOIL FFN			
	0,5			ODINOIL M 66	10		
	2			RETALIN TN/2			
	5			МИМОЗА			
	5			ТАРА	60		
	2			RETALIN D/2			
	3			RETALIN R7N	30		
	150	40		ВОДА			
0,7			ЩАВЕЛЕВАЯ К-ТА	60	3,9		
			СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ				
	100	50		ВОДА			
	2			RETALIN NZ	15		
	1			ODINOIL FFN			
	6			ODINOIL M 66	45		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	10		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	20	3,4	


ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ЗАКРЕПЛЕНИЕ	100	45		ВОДА			
	0,2			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	5		
	1,5			RETALIN SA/2	45	3,4	
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
НАКРАС	100	45		ВОДА			
	0,2			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	5		
	X			КРАСИТЕЛЬ	20		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	20		
ПРОМЫТЬ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ							
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:	ОТЖИМ - ВАКУУМНАЯ СУШКА 50°C 1,5МИН - СУШКА ВЗАВЕС - УВЛАЖНЕНИЕ - ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ-ТЯЖКА 2 РАЗА						

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ARTICLE MOAI
CORRECTED GRAIN PRINTED



Two Moai
Easter Island, Chile.



ИСТОЧНИК:	TEXAPEL NEW FASHION CATALOG
Артикул:	КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ ФЛОТЕР С НАРЕЗКОЙ "МОАИ"
ТИП ШКУР:	КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:	АНГЛИЯ
РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:	ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,7 - 1,8 ММ
ПРОЦЕСС:	КРАСИЛЬНО-ЖИРОВАЛЬНЫЙ

КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ

ФЛОТЕР С НАРЕЗКОЙ

“MOAI”

ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
ПРОМЫВКА	200	35		ВОДА			
	0,5			EDOLAN BZU			
	1			ЩАВЕЛЕВАЯ К-ТА	60	3,1	
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ХРОМИРОВАНИЕ	100	35		ВОДА			
	2			RETALIN PF	30		
	4			CROMITAN B			
	1			EDOLAN BZU	45		
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ	30		
	0,4			RETALIN SN/2	40	3,9	
					СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ		
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ	100	35		ВОДА			
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ	10		
	2			ODINOIL FFN	10		
	1,5			БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	30		
	3			БИКАРБОНАТ АММОНИЯ	90		
	0,5			ВАТЕРИН РВ	240	6,8	ПРОВЕРИТЬ СРЕЗ, ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ДОДУБЛИВАНИЕ	100	40		ВОДА			
КРАШЕНИЕ	1			REPOLAN SM	30		
ЖИРОВАНИЕ	6			BASYNTAN MLB liq			
	5			RETALIN D/2			
	6			КВЕБРАХО	45		
	1			RETALIN TN/2			
	2,5			LUGANIL КОРИЧН RL			
	0,9			LUGANIL КОРИЧН GOL			
	0,5			LUGANIL КОРИЧН R			
	0,1			ALGANIL ЧЕРНЫЙ LG EXTRA CONC	30		ПРОВЕРИТЬ ПРОКРАС
100	60		ВОДА				
5			ODINOIL FFN				
1			ODINOIL BFZ				
1			ODINOIL LC	45			
1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	10			
1,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,9		
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			

ПРОЦЕСС	%	t °	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
ЖИРОВАНИЕ	100	60		ВОДА			
	6,5			ODINOIL FFN			
	2			ODINOIL BFZ			
	3			ODINOIL LC			
	1			EDOLAN BZU			
	1			REPOLAN SM	90		
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,1	
				СЛИТЬ			
НАКРАС	200	60		ВОДА			
	2			ODINOIL FFN	20		
	0,1			RETALIN TN/2			
	1,15			LUGANIL КОРИЧН RL			
	0,45			LUGANIL КОРИЧН GOL			
	0,23			ALGANIL КОРИЧН R			
	0,04			ALGANIL ЧЕРНЫЙ LG EXTRA CONC	10		
	1,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	20		
ПРОМЫТЬ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ							
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:	ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ - СУШКА НА РАМАХ 50°C И 5 СМ НАТЯЖКИ - STUCO - ШЛИФОВАНИЕ - ОТДЕЛКА - НАРЕЗКА ПЛИТОЙ - РАЗБИВКА В БАРАБАНЕ 10 ЧАСОВ ПРИ 35°C И 35% ВЛАЖНОСТИ - ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ - ГЛАЖЕНИЕ						

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ARTICLE OPANATU NATURAL GRAIN

Deadvlei
Hiking Trail, Namibia.

ИСТОЧНИК:

TEXAPEL NEW FASHION CATALOG

Артикул:

МЕБЕЛЬНАЯ КОЖА ФЛОТЕР С НАТУРАЛЬНЫМ ЛИЦОМ
"OPANATU"

ТИП ШКУР:

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ:

ФРАНЦИЯ

РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:

ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,2 - 1,3 ММ

ПРОЦЕСС:

КРАСИЛЬНО - ЖИРОВАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС



TEXAPEL S.L. C/ Sant Adrià, 44 int. E-08030 Barcelona
Phone +34 93 345 78 01 Fax + 34 93 345 3914
e-mail adress: texapel@texapel.net



МЕБЕЛЬНАЯ КОЖА ФЛОТЕР С НАТУРАЛЬНЫМ ЛИЦОМ “ОРАНТУ”

ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
ПРОМЫВКА	200	40		ВОДА			
	0,3			EDOLAN BZU			
	1			ЩАВЕЛЕВАЯ К-ТА	30	3	
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ХРОМИРОВАНИЕ	100	35		ВОДА			
	1,5			RETALIN PF	10		
	1,5			ODINOIL FFN	15		
	1,5			REPOLAN AR	40		
	1,5			RETALIN CA/2			
				CROMITAN B	60	3,6	ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ	0,8			ФОРМИАТ НАТРИЯ	10		
	2			RETALIN NZ	10		
	1			БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	15		
	1,2			БИКАРБОНАТ АММОНИЯ	60	5,2	ПРОВЕРИТЬ НА СРЕЗ
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ДОДУБЛИВАНИЕ	60	35		ВОДА			
КРАШЕНИЕ	3			ODINOIL LC			
	1,5			ODINOIL BFZ	30		
	3			RETALIN TN/2			
	2,2			LUGANIL КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ NB			
	1,3			LUGANIL ОРАНЖЕВЫЙ GGC			
	0,5			LUGANIL КОРИЧНЕВЫЙ MFR	20		
	5			REPOLAN CH			
	2,5			ODINOIL FFN			
	3			RETALIN OS/2			
	2			RETALIN DLE	60		ПРОВЕРИТЬ НА СРЕЗ
150	60		ВОДА				
2,8			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	40			
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ЖИРОВАНИЕ	100	60		ВОДА			
	10			ODINOIL FFN			
	2			ODINOIL BFZ			
	1			ODINOIL LC	60		
	4			BASYNTAN AN	40		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,5	
				СЛИТЬ			

ПРОЦЕСС	%	t °	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
НАКРАС	200	60		ВОДА			
	2			ODINOIL FFN	10		
	0,4			RETALIN TN/2			
	1,8			LUGANIL КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ NB			
	1,2			LUGANIL ОРАНЖЕВЫЙ GGC			
	0,4			LUGANIL КОРИЧНЕВЫЙ MFR	10		
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	15		
	1,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	20		
ПРОМЫТЬ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ							
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:	ОТЖИМ - СУШКА НА РАМАХ 50°C И 5 СМ НАТЯЖЕНИЯ - УВЛАЖНЕНИЯ - ПРОЛЕЖКА - ТЯЖКА МОЛИССА - РАЗБИВКА В БАРАБАНЕ 10 ЧАСОВ ПРИ 35С И 35% ВЛАЖНОСТИ - ПРАВКА НА РАМАХ С ЛЕГКИМ НАТЯЖЕНИЕМ - ОТДЕЛКА						

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ARTICLE OZERO
CORRECTED GRAIN PRINTED



Ozero Bajkal,
Siberia , Russia.

ИСТОЧНИК:	TEXAPEL NEW FASHION CATALOG
Артикул:	АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЖА С ШЛИФОВКОЙ И НАРЕЗКОЙ "OZERO"
ТИП ШКУР:	КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:	ФРАНЦИЯ
РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:	ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,2 - 1,3 ММ
ПРОЦЕСС:	КРАСИЛЬНО - ЖИРОВАЛЬНЫЙ



TEXAPEL S.L. C/ Sant Adrià,44 int. E-08030 Barcelona
Phone +34 93 345 78 01 Fax + 34 93 345 3914
e-mail adress: texapel@texapel.net



АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЖА С ШЛИФОВКОЙ И НАРЕЗКОЙ “OZERO”

ПРОЦЕСС	%	t °	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
ПРОМЫВКА	200	40		ВОДА			
	0,4			УКСУСНАЯ К-ТА	20	3,7	
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ХРОМИРОВАНИЕ	100	40		ВОДА			
	3			ODINOIL FFN	10		
	5			CROMITAN B	15		
	2			RETALIN HN/2	40		
	1,5			ФОРМИАТ НАТРИЯ	60	3,6	ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ	100	35		ВОДА			
	0,8			RETALIN SN/2			
	1,5			ФОРМИАТ НАТРИЯ	15		
	3			ODINOIL FFN	10		
	0,4			БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	60	5	ПРОВЕРИТЬ СРЕЗ
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ДОДУБЛИВАНИЕ	50	40		ВОДА			
КРАШЕНИЕ	2			REPOLAN SM			
ЖИРОВАНИЕ	3,5			ODINOIL FFN	20		
	1			RETALIN TN/2	15		
	6			ТАРА			
	3			BASYNTAN MLB liq	20		
	3			RETALIN OS/2			
	2			RETALIN D/2	30		
	5			REPOLAN AR			
	3			RETALIN TN/2			
	2,5			ALGANIL СЕРЫЙ R	50		
	6,5			ODINOIL FFN			
	2			REPOLAN SM	60		ПРОВЕРИТЬ СРЕЗ
	100	60		ВОДА	10		
	1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	20		
1			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,7		
				СЛИТЬ			
НАКРАС	200	60		ВОДА			
	0,1			RETALIN TN/2			
	0,3			ALGANIL СЕРЫЙ R	10		
	0,3			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	10		
				СЛИТЬ			
ПРОМЫВКА	200	40		ВОДА	10		
				СЛИТЬ			
	200	25		ВОДА	10		
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:	ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ - ОТЖИМ - ВАКУУМНАЯ СУШКА 1,5 МИН ПРИ 45°С - СУШКА - УВЛАЖНЕНИЕ - ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ - ТЯЖКА МОЛИССА - ШЛИФОВАНИЕ - ОТДЕЛКА - ТИСНЕНИЕ ПЛИТОЙ - ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА - ГЛАЖЕНИЕ						



ARTICLE REFLECT CORRECTED GRAIN

Hooker Lake
Aoraki, New Zeland.

ИСТОЧНИК:

TEXAPEL NEW FASHION CATALOG

Артикул:

КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ С КОРРЕКТИРОВКОЙ ЛИЦА
"REFLECT"

ТИП ШКУР:

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ:

ИТАЛИЯ

РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:

ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,2-1,3 мм

ПРОЦЕСС:

КРАСИЛЬНО-ЖИРОВАЛЬНЫЙ



TEXAPEL S.L. C/ Sant Adrià, 44 int. E-08030 Barcelona
Phone +34 93 345 78 01 Fax + 34 93 345 3914
e-mail adress: texapel@texapel.net



КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ С КОРРЕКТИРОВКОЙ ЛИЦА “REFLECT”

ПРОЦЕСС	%	t°	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
<i>ПРОМЫВКА</i>	200	35		ВОДА			
	0,3			EDOLAN BZU			
	1			ЩАВЕЛЕВАЯ К-ТА	40		
СЛИТЬ							
<i>ХРОМИРОВАНИЕ</i>	100	40		ВОДА			
	2			RETALIN PF	30		
	6			CROMITAN B			
	1,5			EDOLAN BZU	60		
	2			REPOLAN ACR	30		
	1,5			ФОРМИАТ НАТРИЯ	120	3,9	ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ
СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ							
<i>НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ</i>	100	35		ВОДА			
	2			ФОРМИАТ НАТРИЯ			
	1			RETALIN NZ	10		
	0,6			БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	45	5	ПРОВЕРИТЬ СРЕЗ
	5			REPOLAN AR	30		
СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ							
<i>ДОДУБЛИВАНИЕ</i>	100	35		ВОДА			
<i>КРАШЕНИЕ</i>	2			REPOLAN SM			
<i>ЖИРОВАНИЕ</i>	5			RETALIN D/2			
	3			RETALIN R7N			
	4			RETALIN OS/2	15		
	X			КРАСИТЕЛЬ	60		ПРОВЕИТЬ СРЕЗ
	4			BASYNTAN MLB liq			
	4			RETALIN DLE	30		
	3			RETALIN D/2	40		
	X			КРАСИТЕЛЬ	30		ПРОВЕРИТЬ ПРОКРАС НА СРЕЗ
	150	50		ВОДА			
	6			ODINOIL M 66			
	2			EDOLAN BZU	60		
	2			REPOLAN CH	30		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	15		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	30	3,6	
ПРОМЫТЬ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ							
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:	ОТЖИМ - ВАКУУМНАЯ СУШКА 2 МИН ПРИ 50°C - СУШКА ВЗАВЕС - УВЛАЖНЕНИЕ -ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ - ТЯЖКА МОЛИССА - ПЛИТА - ШЛИФОВАНИЕ - ОБЕСПЫЛИВАНИЕ - ОТДЕЛКА						

Bisti Badlands
New Mexico , USA.

ИСТОЧНИК:

TEXAPEL NEW FASHION CATALOG

Артикул:

КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ НАППА "STRATO"

ТИП ШКУР:

ВЫРОСТОК

ПРОИСХОЖДЕНИЕ:

ИТАЛИЯ

РАСЧЕТНЫЙ ВЕС:

ТОЛЩИНА СТРОЖКИ 1,2 - 1,3 ММ

ПРОЦЕСС:

КРАСИЛЬНО - ЖИРОВАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ НАППА

“STRATO”

ПРОЦЕСС	%	t °	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	pH	ПРИМЕЧАНИЕ
ПРОМЫВКА	200	40		ВОДА			
	0,5			EDOLAN BZU	20		
	1			ЩАВЕЛЕВАЯ К-ТА	30	3,4	
				СЛИТЬ			
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ	100	35		ВОДА			
	2			RETALIN NZ	10		
	1			ФОРМИАТ НАТРИЯ			
	0,4			RETALIN SN/2	45		
	0,6			БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	45	5	ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
ДОДУБЛИВАНИЕ	50	35		ВОДА			
КРАШЕНИЕ	1			ODINOIL FFN			
ЖИРОВАНИЕ	1			ODINOIL M 66	20		
	0,3			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	10	4,4	
	4			RETALIN TN/2			
	5			МИМОЗА			
	5			КВЕБРАХО АТО			
	5			ТАРА	60		
	1			RETALIN TN/2			
	X			КРАСИТЕЛЬ	30		
	0,5			ODINOIL FFN			
	0,5			ODINOIL M 66	10		
	2			RETALIN TN/2			
	5			МИМОЗА			
	5			ТАРА	60		
	2			RETALIN D/2			
	3			RETALIN R7N	30		
	150	60		ВОДА			
	2,8			ЩАВЕЛЕВАЯ К-ТА	60	3,9	
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
	100	50		ВОДА			
	2			RETALIN NZ	15		
	1			ODINOIL FFN			
	6			ODINOIL M 66	45		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	10		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	20	3,4	
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			

ПРОЦЕСС	%	t °	КОЛ-ВО	ПРОДУКТ	Т/МИН	рН	ПРИМЕЧАНИЕ
ЗАКРЕПЛЕНИЕ	100	45		ВОДА			
	0,2			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	5		
	1,5			RETALIN CA/2	45	3,4	
				СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ			
НАКРАС	100	45		ВОДА			
	0,2			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	5		
	X			КРАСИТЕЛЬ	20		
	0,5			МУРАВЬИНАЯ К-ТА	20		
ПРОМЫТЬ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ							
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:	ОТЖИМ - ВАКУУМНАЯ СУШКА 1,5 МИН ПРИ 50°C - СУШКА ВЗАВЕС - УВЛАЖНЕНИЕ ДО 13% ВЛАЖНОСТИ -ПРОЛЕЖКА НА НОЧЬ - ТЯЖК МОЛИССА 2 РАЗА - СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА						

ДЛЯ ЗАМЕТОК

© ООО "ТЕХИС" 2018

Информация предоставлена компанией Техарел S.L. (Барселона, Испания). Товар продаже не подлежит.