

BATERIN AC

BATERIN AC – Композиция ферментов, специально разработанная для обработки меховых шкур (дабл-фэйс), дубленки и Вет-блю.

Химический состав:

ферментные составляющие

Цвет и консистенция при 20°C:

тонкий белый порошок

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 25 °C)

BATERIN AC можно хранить минимум 1 год со дня доставки.

ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ЖАРЫ! ХРАНИТЬ В СУХОМ И ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ!

Упаковка:

Пластиковые мешки

Свойства и характеристики

Применение препарата **BATERIN AC** позволяет использовать следующие его преимущества:

- Устранение борушистости
- Придание мягкости коже
- Увеличение площади поверхности плохо смягченного двоенного голья
- Улучшение выбираемости дубящих реагентов
- Равномерное окрашивание

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

Edition 07/04



TEXAPEL S.L. Sant Adrià,44 int.
E-08030 BARCELONA (Spain) Phone 34 93 345 78 01 Fax 34 93 345 39 14



DATA SHEET
Version C-001-I

Использование:

BATERIN AC устойчив к действию кислоты и действует при pH 3-6.

Время вращения зависит от толщины и типа кожи и колеблется от 90 мин до целой ночи.

Идеальный температурный режим – 35 – 55°C. Температура выше 55°C тормозит действие ферментов.

При использовании в обработке дубленки он должен применяться в пикельной ванне при pH 3,5-5,0.

Необходимое количество: около 1,5-2,5 гр./л.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

Edition 07/04



TEXAPEL S.L. Sant Adrià, 44 int.
E-08030 BARCELONA (Spain) Phone 34 93 345 78 01 Fax 34 93 345 39 14